

CELLUC SATIN®


Peinture laque alkyde satinée



DÉFINITION	Peinture glycérophtalique satinée pour travaux soignés
LOCALISATION	Extérieur, intérieur
UTILISATION	Sur tous supports convenablement préparés, salon, salle à manger, entrées, chambres, meubles, portes, fenêtre, etc.
PROPRIÉTÉS	Facile à appliquer, ne coule pas Résiste au frottement, à la rayure, aux condensations S'entretient facilement Pouvoir opacifiant élevé

DESCRIPTIF

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRETS	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydraulique (intérieur seulement)	Brossage Enduisage à l'ENDUIT TOUFAIT, ENDUIT SOUPLASTRAL ou ENDUIT ASTRALATEX 1 couche d'impression FORMOPRIM	2 couches CELLUC SATIN
Plâtre et dérivés (intérieur seulement)	Egrenage, époussetage 1 couche d'impression FORMOPRIM Rebouchage, enduisage éventuels à l'ENDUIT ASTRALATEX	
Bois et dérivés	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche d'impression FORMOPRIM Rebouchage, enduisage éventuels au REXENDUIT	
Métaux ferreux	Brossage 1 couche primaire FERREX	
Métaux non ferreux	Dégraissage 1 couche primaire TRANSPAC+	
Anciennes peintures, parfaitement adhérentes	Lessivage, ponçage, époussetage, rebouchage et enduisage éventuels à l'ENDUIT ASTRALATEX	



CELLUC SATIN®

Peinture laque alkyde satinée



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau laqueur
Pistolet pneumatique et airless

DILUTION

Au diluant CELREX 3391
Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi
Pistolet pneumatique : 10% maximum
Pistolet airless : Selon matériel utilisé

APPLICATION

Rouleau : Empâter régulièrement et lisser toujours dans le même sens
Pistolet : Travailler en passes croisées en laissant un petit délai de prise entre chaque passe

RENDEMENT

Sur fonds lisses et non absorbants : environ 9 à 10 m²/Kg par couche

DÉLAI DE RECOUVREMENT

24 heures à 20°C et 60% d'humidité relative

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Diluant CELREX 3391

PRÉCAUTION A OBSERVER

Respecter le délai de recouvrement de 24h lors de l'application de la 2^e couche | Ne pas appliquer par température ambiante supérieure à 30°C | Ne pas appliquer CELLUC SATIN directement sur béton et enduit de ciment ou dentolite | Prévoir une sous-couche neutralisante FORMOPRIM | Bien aérer les locaux mis en peinture

CONDITIONNEMENT

4 kg

FICHE TECHNIQUE

Présentation : Peinture laque
Teinte : Disponible en blanc et peut être teintée par les colorants universels TINTOREX®
Aspect : Satin
Degré de brillant : 30 – 40 GU angles 60°
Densité : 1,15 ± 0,05
Viscosité : 80 – 85 Ku
Liant : Résine glycérophtalique
Pigments : Titane et pigments de couleurs
Extrait sec en poids : 52 ± 1 %
Séchage à 20°C et 65% HR : Hors poussière : 2h ; Sec : 6h ; recouvrable après 24 h
Lavabilité et lessivabilité : Excellente

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.

