

CETABEVER FINITION®

Vernis de protection décorative pour bois



DÉFINITION	CETABEVER FINITION est un vernis de finition satiné à base de résine alkyde et d'additifs sélectionnés
LOCALISATION	Intérieur, extérieur
UTILISATION	CETABEVER FINITION est destiné à être appliqué spécialement sur CETABEVER
PROPRIÉTÉS	Hydrofuge Fongicide Microporeux S'applique sur toute essence de bois Hydrorégulateur

DESRIPTIF

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRETS	TRAVAUX DE FINITION
Bois résineux, feuillus et exotiques et bois agglomérés contre-plaqués ou lattés	Aspect neuf, traité avec imprégnation décorative lasure type CETABEVER (travaux neufs)	Epoussetage éventuel	1 couche CETABEVER FINITION Pour les parties très exposées aux ruissellements des eaux, nous proposons 1 couche supplémentaire CETABEVER FINITION
	Traité initialement avec imprégnation décorative lasure type CETABEVER Subjectile et produit en bon état (travaux d'entretien)	Ponçage léger, époussetage grattage des exsudations de résine si nécessaire Nettoyage au diluant CELREX 3391	
	Traité initialement avec imprégnation décorative lasure type CETABEVER Décoration uniforme ou non de la teinte Subjectile en bon état	Ponçage léger, époussetage, grattage éventuel des exsudations de résine Rinçage au diluant CELREX 3391 1 couche CETABEVER	
	Traité initialement avec un produit hydrofuge de finition Aspect satiné, légère décoration de la teinte initiale	Ponçage léger, époussetage, grattage éventuel des exsudations de résine Rinçage au diluant CELREX 3391 Si nécessaire retouche avec CETABEVER	

CETABEVER FINITION®

Vernis de protection décorative pour bois



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau

DILUTION

Ne pas diluer, produit prêt à l'emploi

APPLICATION

Répartir uniformément le produit | Eviter toute sur-épaisseur ou coulure

RENDEMENT

Sur supports lisses 10 à 12 m²/L par couche

DÉLAI DE RECOUVREMENT

24 heures à 20°C et 60% d'humidité relative

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

DILUANT CELLULOSIQUE

PRÉCAUTION A OBSERVER

CETABEVER FINITION ne doit pas être utilisé en 1^{ère} couche sur bois neuf | Agiter le produit avant usage et de temps à autre au cours des travaux | Utiliser CETABEVER FINITION afin d'assurer une parfaite résistance aux rayons ultraviolets | De ce fait, CETABEVER FINITION fonce de façon sensible les teintes CETABEVER sur lesquelles il est appliqué (travaux neufs et entretien)

CONDITIONNEMENT

Boîte de 750 ml

FICHE TECHNIQUE

Présentation :	Liquide transparent
Aspect :	satiné
Degré de brillant :	45 – 60 G.U. sous angle 60°
Densité :	0,85 ± 0,05
Viscosité C4 à 20°C :	35 – 40 secondes
Liant :	Résine alkyde
Extrait sec en poids :	40 ± 1 %
Séchage à 20°C et 65% HR :	HP : 3 h ; Sec 6 h ; Recouvrable après 24 h

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.

