



DÉFINITION	DECOREX est un revêtement de parement plastique semi-épais, à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse, hautement résistant
LOCALISATION	Extérieur, intérieur
UTILISATION	DÉCOREX s'applique sur tous les supports classiques du bâtiment, en travaux neufs ou d'entretien, préalablement préparés : béton, enduits de liant hydrauliques, pierre, brique, plâtre.
PROPRIÉTÉS	Résiste aux intempéries, aux rayures et aux chocs Application facile, rapide et variée Monocouche Souple et garnissant

MISE EN OEUVRE

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRETS	TRAVAUX DE FINITION
Béton, brique, pierre Enduit de ragréage Enduit de liant hydraulique absorbant ou non et/ou friable	Brossage lavage -1 couche ASTRALATEX PRIM diluée à 200% en extérieur -1 couche REXCIM diluée à 300% en intérieur	Boucher les fissures éventuelles et aplanir la surface à peindre avec DECOREX Finition au DECOREX en 1 passe unique
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage 1 couche primaire FERREX	
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche TRANSPAC+	
Bois imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage, époussetage 1 couche FORMOPRIM	
Plâtre neuf	Egrenage 1 couche FORMOPRIM	
Ancienne peintures à feuilles minces parfaitement adhérentes et absorbantes	Brossage ou lavage 1 couche ASTRALATEX PRIM dilué à 200%	

MATÉRIEL D'APPLICATION

Taloche à gréser et taloche polyester

DILUTION

Livré prêt à l'emploi. Eventuellement, selon la porosité du support, DÉCOREX peut être dilué avec 2% d'eau maximum

APPLICATION

Empâter régulièrement à la taloche, laisser sécher de 10 à 15 minutes avant de gréser (le temps de séchage peut varier en fonction de la température ambiante). Travailler ensuite DÉCOREX à l'aide d'une taloche en polyester légèrement mouillée

CONSOMMATION

1,6 Kg / m² au minimum, sur support lisse pour une seule couche.
Appliquer 2,2kg/m² pour la 2^{ème} couche

DÉLAI DE RECOUVREMENT

6 heures à 20°C et 60% d'humidité relative.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau immédiatement après usage.

PRÉCAUTIONS A OBSERVER

- Pour éviter les reprises, s'organiser de façon à éviter toute interruption de travail sur une même face
- Ne pas travailler en plein soleil

CONDITIONNEMENT

25 Kg

FICHE TECHNIQUE

Présentation :

Pâte

Teinte :

Blanc, peut être teinté sur commande

Aspect :

Graineux

Densité :

1,6 ± 0,05

viscosité :

135-140 KU dilué à 10 % d'eau

Liant :

Copolymère styrène acrylique

Pigments :

Titane

Extrait sec en poids :

83 ± 1%

Séchage :

HP : 30mn | Sec : environ 3h à 20°C | Recouvrable après 6h

Lavabilité et lessivabilité :

Très bonne

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.