

ENDUIT ASTRALATEX®

Enduit plastique de finition, de ratissage
et de rebouchage à haut pouvoir garnissant



DÉFINITION	Enduit à base d'émulsion acrylique vinylique
LOCALISATION	Intérieur ou endroit couvert
UTILISATION	Sur enduit de ciment, béton, plâtre, anciens fonds convenablement préparés Ne nécessite pas un fixateur avant finition
PROPRIÉTÉS	Insaponifiable Facile à appliquer, ne roule pas Séchage rapide permettant l'application de plusieurs couches dans la même journée Ne creuse pas et constitue un fond uniforme S'utilise comme enduit de ratissage ou de rebouchage bonne dureté de surface Bon ponçage

MATÉRIEL D'APPLICATION	Couteau à enduire, spatule, lame à enduire
DILUTION	Prêt à l'emploi
APPLICATION	Préparation des fonds par brossage, grattage ou lavage Application d'une passe croisée Après durcissement de la première passe, il est possible d'appliquer une deuxième passe Ponçage pour bien égaliser les surfaces
RENDEMENT	1,5 à 2,5 m ² /kg / passe (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application)
DÉLAI DE RECOUVREMENT	6 heures
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	A l'eau
CONDITIONNEMENT	5 kg et 25 kg
MISE EN OEUVRE	FONDS NEUFS ET/OU SAINS <ul style="list-style-type: none">• Élimination des particules non adhérentes et des poussières par brossage, grattage, ou lavage• Application d'une ou deux passes d'ENDUIT ASTRALATEX en s'assurant que les passes n'excèdent pas l'épaisseur de 0.5 à 1mm• Une deuxième passe peut éventuellement être appliquée après durcissement complet de la première• Ponçage



ENDUIT ASTRALATEX®

Enduit plastique de finition, de ratissage
et de rebouchage à haut pouvoir garnissant



FONDS ANCIENS DE NATURE IDENTIQUE AUX FONDS NEUFS, RECOUVERTS OU NON DE PEINTURE

- Eliminer les poussières, écailles par brossage, grattage, lessivage. Poncer les fonds brillants
- Application d'une couche ENDUIT ASTRALATEX avec une épaisseur < 1 mm

FICHE TECHNIQUE

Présentation :	Pâte
Densité :	1,8 ± 0,1
Viscosité :	135 à 140 Ku dilué à 10 % d'eau
Liant :	Copolymère vinyle acrylique en dispersion aqueuse
Pigments :	Titane
Extrait sec en poids :	79 ± 1
Séchage à 20°C et 65% HR :	HP : 1-3 h ; sec : 5-7 h

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.

