



DÉFINITION	Enduit de parement plastique à effet décoratif grésé
LOCALISATION	Extérieur, intérieur
UTILISATION	Revêtement en travaux neufs et d'entretien ainsi que pour la décoration intérieure
PROPRIÉTÉS	Résiste aux intempéries, à l'érosion, aux chocs Revêtement garnissant et décoratif strié Très résistant et très durable

DESCRIPTIF

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRETS	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de ragréage Enduit de liant absorbant ou non et/ou friable	Brossage, époussetage 1 couche intermédiaire ASTRALATEX dilué à 15 - 20% ou 1 couche ASTRALATEX PRIM dilué à 200%	1 passe de revêtement plastique épais GREX
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage 1 couche FERREX	
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche TRANSPAC+	
Bois imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage, époussetage 1 couche FORMOPRIM	
Plâtre neuf	Egrenage 1 couche FORMOPRIM	
Anciennes peintures à feuilles minces parfaitement adhérentes et absorbantes	Brossage ou lavage 1 couche ASTRALATEX PRIM dilué à 200%	

MATÉRIEL D'APPLICATION

Taloche à gréser

DILUTION

Livré prêt à l'emploi. Selon la porosité du support, GREX peut cependant être dilué avec 1 à 2% d'eau au maximum

APPLICATION**Décor à stries :**

Empâter régulièrement à la taloche. Attendre quelques instants que l'accrochage du GREX soit effectif avant de le gréser. «Travailler» le GREX à l'aide de la taloche à gréser selon le décor désiré (stries linéaires ou circulaires). Il est conseillé de mouiller très légèrement la taloche à gréser

Décor type :

Empâter à la taloche. Passer le rouleau décor sur le produit frais, spatuler de suite

"écorce d'arbre" :

Il est conseillé de mouiller très légèrement la spatule

CONSOMMATION

2,5 à 3,5kg/m² minimum pour 1,5 mm d'épaisseur

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après usage

PRÉCAUTION A OBSERVER

Pour éviter les reprises, s'organiser de façon à éviter toute Interruption de travail sur une même face. Ne pas travailler en plein soleil

CONDITIONNEMENT

25 kg

FICHE TECHNIQUE**Présentation :**

Pâte épaisse grénuée

Teinte :

Blanc, peut être teinté sur commande

Aspect du feuil :

mat, graineux et strié

Densité :

1,75 ± 0,05

viscosité :

135 – 140 KU dilué à 10 % d'eau

Liant :

Copolymères vinyliques

Pigments :

Titane

Extrait sec en poids :

86 ± 1%

Séchage à 20°C :

HP: 2h ; Sec: 6h

Lavabilité :

Très bonne

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.