

# MARMOREX FIN®


Revêtement plastique semi-épais à grains fins



<b>DÉFINITION</b>	Revêtement épais souple et décoratif à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse
<b>LOCALISATION</b>	Extérieur, intérieur
<b>UTILISATION</b>	Sur béton, enduit de ciment, anciens fonds faïencés
<b>PROPRIÉTÉS</b>	Insaponifiable   Souple, permettant de masquer les micro faïencages   Epiderme masquant les irrégularités des fonds   Imperméabilise le support

## DESRIPTIF

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRETS	TRAVAUX DE FINITION
Béton, brique, pierre Enduit de ragréage Enduit de liant hydraulique absorbant ou non et/ou friable	Brossage lavage -1 couche ASTRALATEX PRIM dilué à 200% en extérieur -1 couche REXCIM dilué à 300% en intérieur	2 couches MARMOREX FIN
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage 1 couche primaire FERREX	
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche TRANSPAC+	
Bois imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage, époussetage 1 couche FORMOPRIM	
Plâtre neuf	Egrenage 1 couche FORMOPRIM	
Ancienne peintures à feuilles minces parfaitement adhérentes et absorbantes	Brossage ou lavage 1 couche ASTRALATEX PRIM dilué à 200%	



# MARMOREX FIN<sup>®</sup>

Revêtement plastique semi-épais à grains fins



## MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse carrée, rouleau alvéolé pour aspect décoratif spatulé, pistolet projeté

## DILUTION

Livré prêt à l'emploi. Selon les conditions atmosphériques et les moyens d'application, MARMOREX FIN peut être dilué avec 1 à 2% d'eau maximum

## APPLICATION

### Rouleau :

Après empatage au rouleau, répartir très régulièrement le MARMOREX FIN. La première couche doit être travaillée horizontalement, la deuxième verticalement du bas vers le haut

## CONSOMMATION

### Brosse et rouleau :

Sur fonds lisses et non absorbants :

0,600 kg/m<sup>2</sup> par couche

### Pistolet :

1,600 kg/m<sup>2</sup> en une seule application

## DÉLAI DE RECOUVREMENT

24 heures à 20°C et 60% d'humidité relative

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après usage

## PRÉCAUTION A OBSERVER

Pour éviter les reprises, s'organiser de façon à éviter toute interruption de travail sur une même face. Ne pas travailler en plein soleil

## CONDITIONNEMENT

25 kg

## FICHE TECHNIQUE

### Présentation :

Pâte légère

### Teinte :

Blanc

### Aspect :

Mat, relief décoratif

### Densité :

1,45 ± 0,05

### viscosité :

135 – 140 KU dilué à 10 % d'eau

### Liant :

Copolymère styrène acrylique

### Extrait sec en poids :

71 ± 1 %

### Séchage :

Sec: environ 7h à 20°C

### Lavabilité :

Très bonne

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.

